



NOVATMEL®

Jednozložkový elastický tmel a lepidlo na báze polymerov. Má vynikajúce tesniace a lepiace vlastnosti. Je bez zápachu. Po vytvrdnutí možno prebrúsiť aj prelakovať. Môže sa nanášať na mokrý povrch. Tepelná stálosť od -40 °C do 90 °C (2-3 hod 160 °C).



POUŽITIE

NOVATMEL® vďaka svojim vynikajúcim tesniacim vlastnostiam, vysokej príľnavosti, lepiacim schopnostiam a rýchlemu vytvrdnutiu môže byť použitý ako v oblastiach výroby a konštrukcie, tak aj v oblasti opráv a údržby. NOVATMEL® je veľmi vhodný a spoľahlivý materiál v celom rade rôznych aplikácií:

- tesnenie a lepenie kovových a nekovových dielov pri výrobe a opravách
- lepenie a tesnenie v oblasti vzduchotechniky a klimatizačnej techniky
- tesnenie strešných konštrukcií pri klampiarskych a pokrývačských prácach
- utesňovanie špár v murive alebo betóne, špárovanie sadrokartónových dosiek, lepenie polystyrénu s rôznymi materiálmi
- lepenie dilatačných špár sklenených výkladných skriň, bazénov, tesnení skleníkov
- v oblasti práce prevažne s plastickými hmotami (odstraňovanie lunkrov z výrobkov na báze PU) a tam, kde výrobky obsahujúce silikóny nevyhovujú vzhľadom k tomu, že sa nedajú prelakovať

VÝHODY

- vynikajúce tesniace a lepiace vlastnosti
- na skle, keramike, lakovaných plochách,
- kovochoch, dreve a rôznych druhoch umelých hmôt
- vysoká príľnavosť

- neobsahuje izokyanáty, rozpúšťadlá, silikón a je bez zápachu
- nestahuje sa, po vytvrdnutí sa dá prebrúsiť a prelakovať
- dlhá životnosť, vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom, slanej vode a UV žiareniu

PODMIENKY PRE SKLADOVANIE

Pri skladovaní v suchu, chlade (max. +25 °C) a vzduchovo utesnených tubách je skladovateľnosť výrobku 12 mesiacov.

TECHNICKÉ DÁTA

Teplota spracovania:	5 °C až 35 °C
Doba vytvorenia nelepivej šupky:	15 až 25 min.
Celkové vytvrdnutie:	3 mm/24 h
Tepelná stálosť:	od -40 °C do 90 °C (2-3 hod 160 °C)
Merná hmotnosť:	1,44 g/cm ³
Pevnosť ťahu DIN53504:	2,5 N/mm ²
Stiahnuteľnosť DIN52451:	cca 1,0 %
Ťažnosť k prasknutiu:	DIN53504 cca 500 %

SÚVISIACE PRODUKTY

- TECHNOSOL® • TL® PIŠTOL'

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
310 ml tuba biela	580 500
310 ml tuba čierna	580 600

